

# ESTUCHERÍA VARGAS

ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA



## Control de calidad

Análisis realizados por José Armendáriz

### Informe control de calidad N° 19016

Asunto: **Control de Clorofenoles y Cloroanisoles**

Tipo de producto: **Madera**

Cliente: **Vargas**

Fecha: **25-11-2011**

Muestra N°		Límites de aceptación
<b>Muestra N° 1</b>	Pentaclorofenol	1'6 nanogramos/Litro
	2, 3, 4, 6 Tetraclorofenol	No se detecta
	2, 4, 6 Triclorofenol	No se detecta
	Pentacloroanisol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetracloroanisol	No se detecta
	2, 4, 6 Tricloroanisol	No se detecta
<b>Muestra N° 2</b>	Pentaclorofenol	3 nanogramos/Litro
	2, 3, 4, 6 Tetraclorofenol	No se detecta
	2, 4, 6 Triclorofenol	No se detecta
	Pentacloroanisol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetracloroanisol	No se detecta
	2, 4, 6 Tricloroanisol	No se detecta
<b>Muestra N° 3</b>	Pentaclorofenol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetraclorofenol	No se detecta
	2, 4, 6 Triclorofenol	No se detecta
	Pentacloroanisol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetracloroanisol	No se detecta
	2, 4, 6 Tricloroanisol	No se detecta
<b>Muestra N° 4</b>	Pentaclorofenol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetraclorofenol	No se detecta
	2, 4, 6 Triclorofenol	No se detecta
	Pentacloroanisol	No se detecta
	2, 3, 4, 6 Tetracloroanisol	No se detecta
	2, 4, 6 Tricloroanisol	No se detecta

Expresión de resultados en base a la maceración de 1 gramo de muestra en 100 cc de solución hidroalcohólica durante 24 horas